



POR 15 Restaurierungs Produkte

POR-15 SELF ETCHING PRIMER

PRODUKTBESCHREIBUNG

SELF ETCHING PRIMER dient als Haftbrücke zwischen allen POR 15 Produkten und anderen Anstrichen. Self Etching Primer haftet auch sehr gut auf Stahl, Aluminium, Niro, Messing und anderen grundierten oder gestrichenen Oberflächen.

TYPISCHE ANWENDUNGEN

Metallteile welche mit POR 15 gegen Rost geschützt wurden sollen in einem Farbton gestrichen werden, der bei POR 15 nicht erhältlich ist. Zwischen Rostschutz-Arbeit und Endlackierung vergehen mehrere Tage/Wochen.

VORTEILE

SELF ETCHING PRIMER wird ganz dünn auf „Finger-Tipp-Trockene“ oder auch durchgetrocknete POR 15 Anstiche aufgebracht. Rasche Trocknung.

UNTERGRUND:

Für die maximale Haftung schleifen Sie den Untergrund mit Körnung 280 oder 320. gestrichene oder blanke Oberflächen mit Marine Clean und Metal Ready vorbehandeln. Beide Flüssigkeiten müssen 20 min. auf die Oberfläche einwirken. Danach mit klarem Wasser gut abspülen und restlos trocknen.

VERARBEITUNG:

Farbe gut umrühren – nicht schütteln!

SELF ETCHING PRIMER kann gestrichen oder gespritzt werden. Tragen Sie 1 oder 2 dünne Schichten auf. Zwischen den einzelnen Schichten ist eine Trockenzeit von ca. 10 bis 15 Minuten einzuhalten.

Nach ca. 30 Minuten kann SELF ETCHING PRIMER überarbeitet werden. Der trockene SELF ETCHING PRIMER muss nicht geschliffen werden.

FARBTON:

hell beige

VERPACKUNGSGRÖSSEN:

1 Pint (0,46 Liter)

VERDÜNNUNG und REINIGUNG von ARBEITSGERÄTEN:

POR 15 Solvent

VERARBEITUNGSRICHTLINIEN:

Bei der Verarbeitung Handschuhe, Schutzbrille und Atemmaske tragen!
Achtung: Es darf kein Fett auf die Oberfläche (Handschuhe tragen – Finger sind immer fett). Nach der Arbeit die Hände gut waschen!
Sorgen Sie für gute Durchlüftung des Arbeitsbereichs. Von Kindern fern halten!
Nicht schlucken. Bei Hautkontakt sofort mit viel Wasser und Seife reinigen. Ggf. Arzt aufsuchen. Während der Arbeit nicht essen. Offenes Licht und Flammen sind verboten. Es handelt sich um ein chemisches Produkt. Es sind daher alle Vorkehrungen zu treffen, um Gefahren und mögliche Unfälle beim Transport, Lagerung und Verarbeitung zu vermeiden.

Die genannten Angaben wurden nach dem letzten Stand der Entwicklung- und Anwendungstechnik zusammengestellt und enthalten allgemein beratende Hinweise. Sie beschreiben die Produkte von POR 15 und informieren über deren Anwendung. Es ist nicht möglich alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und möglichen Verarbeitungen des Produktes in dieser Information zu behandeln. Die Anwendung und Verarbeitung liegt außerhalb unseres Einflusses. Sollten Sie Fragen zur Verarbeitung haben stehen wir Ihnen gerne per Telefon oder mail zur Verfügung.

Vertrieb Österreich: KRS Sanierungs- und Beratungs GmbH, Schönbrunnerstraße 47
1050 Wien, Tel 0664 120 38 16, office@por15.at, www.por15.at